IRIPLAST RUGOSO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento rugoso para la protección en exteriores de todo tipo de obras (hormigón, fibrocemento, ladrillo, cemento, etc...) basado en un copolímero acrílico en dispersión, pigmentos inorgánicos estables a la intemperie y extenders cuidadosamente seleccionados, que le confieren unas buenas propiedades de dureza e impermeabilización, con un acabado texturado muy decorativo, de muy fácil aplicación a rodillo.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Impermeable al agua de lluvia.
- Muy buena resistencia a la erosión.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Buena dureza y buen poder cubriente.
- Buen índice de blancura.
- Buena lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Aplicable sobre morteros húmedos.
- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Pigmentos inorgánicos estables totalmente a la luz e intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante
Acrílico-estirenado

Diluyente
Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087
82 %

Densidad U.N.E. 48098
1.6 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25º U.N.E. 48076
No medible

Poder de cubrición a 100 micras húmedas
99 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
1-2 m^2/kg

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727
M1

Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 2 hora. Total: 3 horas

Intervalo de repintado U.N.E. 48086
Aprox. 6-8 h..

Acabado
Mate texturado

Color U.N.E. 48103
Blanco

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 25 kg.
- Aspecto: El producto es líquido.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

- Al exterior: se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales, en patios de luces,...
- Al interior: se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas, en pasillos de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, llana o calderín a baja presión, previa agitación del producto, para evitar decantaciones de los minerales de mayor densidad y con las diluciones respectivas.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

IRIPLAST RUGOSO

PRECAUCIONES.

No aplicar IRIPLAST RUGOSO si se preveen lluvias o en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato, por debajo de 5ºC.

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento: Eliminar el polvo y materiales disgregables, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con agua abundante. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de BARNIZ ACRÍLICO EUROTEX (AL AGUA) o SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEX (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder, tras el secado, a aplicar el producto.

- Aplicación del producto:
Sobre superficies nuevas, aplicar una primera mano de IRIPLAST RUGOSO diluyendo hasta un 15% con agua, según la textura deseada, dejándola secar convenientemente y aplicar, a continuación, una cantidad mínima de producto de 0.5kg/m^2 a rodillo. Para conseguir un perfecto sellado, recomendamos depositar primero el producto en la pared con un rodillo de lana de pelo largo, extendiéndolo bien, comenzando de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Seguidamente, con un rodillo de espuma de cerdas abiertas, empapado con el mismo producto, proceder el acabado final. Tras el fijador de fondo, se procederá a las capas de acabado, de la misma forma.
La dilución será acorde con los requerimientos de las condiciones del trabajo.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.